

**Richtrezeptur Nr. 1.5267 - 06**

KH - Vorstreichfarbe, weiß  
VOC < 300 g/l (2010)  
Kategorie A / d

<b>WorléeKyd SD 7003</b>	85%ig in entaromat. KW 160-200	21,30
<b>Resiflow LH 240</b>	ca. 100%	1,00
<b>WorléeAdd 810 Paste</b>	10%ig in entaromat. KW 160-200	4,00
Disperbyk 107		0,20 (Byk)
Kronos 2310		20,00 (Kronos)
Bayoxide Z aktiv		1,00 (Lanxess)
Finntalc M 15		7,50 (Omya)
Micro Mica W 1		7,50 (Omya)
Heladol 30		25,50 (Herbert Lange)
Entaromat. KW 160-200		10,70
OS-Kobalt 6		0,20 (Borchers)
OS-Calcium 10		0,35 (Borchers)
OS-Zirkonium 12		0,25 (Borchers)
Borchi Nox M2		0,50 (Borchers)
		<u>100,00</u>

Viskosität DIN 53211-6, 20 °C: ca. 59 s  
 Nichtflüchtiger Anteil: ca. 82,0%  
 Dichte, 20 °C ca. 1,61 g/cm<sup>3</sup>  
**VOC - Gehalt: ca. 290 g/l**

**Worlée - Chemie G.m.b.H.**  
 ATA - 1 -  
 Stand: September 2009