

**Richtrezeptur Nr. 3.3509 - 4**

Wasserverdünnbare, lufttrocknende Rostschutzgrundierung,  
 grau, auf Basis WorléeSol E 330 W

<b>WorléeSol E 330 W</b>	42% Wasser	31,00 (Worlée)
Disperbyk 190		1,00
Butylglykol		3,00
K-White 105		6,60 (Lehmann & Voss)
Zinkoxid aktiv		0,70 (Lanxess)
Tipaque CR 57		10,10 (Ishihara)
Flammruß 101		0,05 (Evonik Degussa)
Mistron 75-6A	(ehemals Luzenac ST 20)	4,10 (Grolmann)
Microdol Super		10,40 (Omya)
20 min Perlmühle		
Wasser (zum Spülen)		3,00
<b>WorléeSol E 330 W</b>	42% Wasser	27,60 (Worlée)
Acrysol RM 2020		0,40 (Rohm & Haas)
Byk 346		<u>0,50</u> (Byk)
		<u>98,45</u>

pH-Wert 7,0 - 8,5  
 Viskosität DIN4/53211 4mm 80 - 120s  
 VOC 89 g/l

100 µm auf Glas  
 Staubtrocken  
 Klebfrei  
 Salzsprühbeständigkeit nach 456h

ca. 20 min  
 ca. 120 min  
 sehr gut

